THERMOWOOD SAPIN

DONNÉES TECHNIQUES	THERMOWOOD SAPIN
Description du type	Bois tendre thermo-traité pin/sapin Grain visible avec nœuds ou écrous Faible retrait et gonflement
Traitement	Échauffement par le procédé thermo wood D jusqu'à 212°C
Avantages	Résistant à l'humidité, stable, indéformable, résistant à la pourriture du bois
Classe de durabilité	2 (très durable, durée de vie jusqu'à 25 ans)
Application	Utilisation en extérieur sur les façades - possibilité de coloration en gris foncé
Construction	Assemblage par rainure et languette - monté verticalement ou horizontalement avec des fixations anticorrosion sur la sous-structure en bois
Nettoyage	Eau

THERMOWOOD AYOUS (ABACHI)

DONNÉES TECHNIQUES	THERMOWOOD AYOUS (ABACHI)
Description du type	Bois tendre tropical traité thermiquement Structure très régulière et calme, sans écrous ni flammes Faible retrait et gonflement
Traitement	Échauffement par le procédé thermo wood D jusqu'à 212°C
Avantages	Résistant à l'humidité, stable, indéformable, résistant à la pourriture du bois
Classe de durabilité	1 (très durable, durée de vie supérieure à 25 ans)
Application	Utilisation en extérieur sur les façades - possibilité de coloration en gris foncé
Construction	Assemblage par rainure et languette - monté verticalement ou horizontalement avec des fixations anticorrosion sur la sous-structure en bois
Nettoyage	Eau